



产品数据表

干钼润滑剂 Dry Moly Lube No. PR03084

I. 产品描述

减小摩擦，防止磨损，并有助于降低转矩和能量消耗。高抗磨和防咬合性能。快干膜有效阻止污垢和灰尘积聚。

II. 应用


垫圈、传送带、输送带、电机、工厂机械设备和处理设备、橡胶模具、高温低负荷或高转速滑道、辘子、机轮、齿轮、链条及升降机。

III. 产品特性

- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 优异的抗磨损和防咬合性能
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试

IV. 产品数据

外观	灰色粘稠液体
基底类型	二硫化钼
闪点	-29°C
比重	0.71
塑料安全性	否
成膜类型	干膜
挥发速度	快
干燥时间	10 至 15 分钟
摩擦系数	0.23
工作温度	343.3°C (持续) 398.9°C (间歇)
推进剂	碳氢
VOC% (消费品)	61.8
VOC g/L (消费品)	438.78
VOC lbs/gal (消费品)	3.66
去除方式	用强力除脂剂去除
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用。
2. 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品。
3. 使用前需晃动罐体。
4. 手持罐子距离待喷涂的表面 20 至 30 厘米。



产品数据表

5. 轻轻地喷涂一层均匀的膜层，使其干燥 10 至 15 分钟。
6. 用干净的布擦去过量的产品。
7. 必要时，重复喷涂。

VI. 包装

PR03084 12*311g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 16 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher[®]
BIOREMEDIATING parts washing system

