



产品数据表

干钼润滑剂, 312G

No.PR03084



产品描述

减小摩擦, 防止磨损, 并有助于降低转矩和能量消耗。高抗磨和防咬合性能。快干膜有效阻止污垢和灰尘积聚

应用

垫圈、传送带、输送带、电机、工厂机械设备和处理设备、橡胶模具、高温低负荷或高转速滑道、辊子、机轮、齿轮、链条及升降机

单位包装描述

16 盎司 (473 ml) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

干膜润滑剂

净重

312 g

UPC 条码

078254030845

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

21.84H x 21.34W x 28.7D 厘米

每托盘箱数

76

每箱重量

5.44 kg

I 2/5 条码

30078254030846

外观

灰色粘稠液体

基底类型

二硫化钼

闪点

-29°C

可燃性等级-CPSC

极度易燃

比重

0.71

塑料安全性

否

成膜类型

干膜

挥发速度

快

干燥时间

10 至 15 分钟

摩擦系数

0.23

页数: 1/2

更新日期: 22-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	343.3°C (持续) 398.9°C (间歇)
推进剂	碳氢
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	61.8
VOC g/L (消费品)	438.78
VOC lbs/gal (消费品)	3.66
去除方式	用强力除脂剂去除

特性

- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 优异的抗磨损和防咬合性能
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品
- 使用前需晃动罐体
- 手持罐子距离待喷涂的表面 20 至 30 厘米
- 轻轻地喷涂一层均匀的膜层，使其干燥 10 至 15 分钟
- 用干净的布擦去过量的产品
- 必要时，重复喷涂

页数: 2/2

更新日期: 22-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。