



产品数据表

SP400™ 缓蚀剂, 19L

No.PR03286



产品描述

长效的室内/室外防锈剂, 为所有设备在高温、潮湿、化学或严重的腐蚀环境中提供保护。适用于需进行长期储存的机械表面和组装件

应用

电机、轴、暴露在空气中的设备、原材料或成品的室外储存

单位包装描述

5 加仑 (19 L) 桶装

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

防锈剂 (重型)

净重

19 L

UPC 条码

082847032864

单位尺寸

35.05H x 28.7W x 28.7D 厘米

装箱数量

1

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

24

每箱重量

19.05 kg

外观

深琥珀色粘稠液体

闪点

48.3°C

可燃性等级-CPSC

可燃

比重

0.878

塑料安全性

否

成膜类型

蜡质干膜

覆盖面积

93 m²/3.785 L

膜厚

50.8 微米

页数: 1/2

更新日期: 11-Dec-20



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151198
DOT 正确运输品名	未规定
VOC% (消费品)	50.2
VOC g/L (消费品)	440.8
VOC lbs/gal (消费品)	3.67
去除方式	可采用溶剂油、干洗溶剂或脂肪族石油溶剂去除，也可用以上材料稀释

特性

- 所形成的蜡质软膜可抵御湿气和盐雾，适用于海运或室外长期储存
- 长效防护，室外储存时间可达 2 年
- 符合军工标准 Mil-C-16173 Grade 4 中腐蚀性测试
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 需保护的表面应保持干燥，无灰尘、油脂、油污和腐蚀。
- 采用刷涂、喷涂和浸泡的方式。传统的喷涂设备在产品经石油溶剂稀释后也可使用
- 待保护的工件或组装件干燥后再进行后续处理
- 具体操作方法和注意事项可参照SP400作业指导书

页数: 2/2

更新日期: 11-Dec-20



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。