



产品数据表

万能修补胶 (环氧腻子), 114G

No.PR14070



产品描述

此款双组份环氧胶可永久修补刮痕、沟槽和孔洞。能直接粘接在木材、钢材、玻璃纤维、玻璃、陶瓷、塑料、水泥和铝材上，干湿表面均可。一分钟内即可使用

应用

桶、罐、铸件、模具、水槽、盆、垫圈，安装接线盒、包线以及修补断路器箱

单位包装描述

4 盎司 (118 ml) 管装

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

环氧腻子

净重

114 g

UPC 条码

078254140704

单位尺寸

20.32H x 2.54W x 2.54D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

24.38H x 13.97W x 18.08D 厘米

每托盘箱数

144

每箱重量

3.63 kg

I 2/5 条码

30078254140705

外观

绿色和白色腻子

基底类型

环氧

闪点

> 93.3°C

可燃性等级-CPSC

无

比重

1.97

塑料安全性

对于大多数塑料安全 (进行小面积测试)

挥发速度

可忽略

工作温度

121.1°C (持续) / 176.66°C (短暂)

邵氏硬度 D 型

70

钢材上剪切拉伸强度

900 磅

(2.54*2.54*0.19cm)

页数: 1/2

更新日期: 10-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



推进剂	无
DOT 正确运输品名	未规定
VOC% (消费品)	0
VOC g/L (消费品)	0
VOC lbs/gal (消费品)	0
去除方式	固化后的产品：加热以软化

特性

- 一分钟内混合后即可使用
- 耐化学腐蚀，如碳氢、酮、醇、醚、卤代烃、盐溶液、稀释的酸碱
- 固化后可进行加工，如锯断、钻孔、打磨、机械加工、染色、涂漆
- 可应用于干湿表面，也可在水下应用

使用方法

- 使用说明书以及产品参数在产品包装内
- 为了达到最佳效果，清洗表面并对表面进行粗化处理
- 扭断所需的用量
- 戴好指套揉捏直到产品颜色均一
- 产品混合5至10分钟内，将其粘在待修复的表面。此时，混合后的环氧并未达到出色的粘接剂，只不过是附着在表面
- 把产品按压进待填补的缝隙、裂口和孔洞中，在产品固化前移去多余的材料
- 为了得到光滑的表面，可以在产品发硬之前用湿的手指或者湿布磨擦
- 20至30分钟后，产品开始变得像金属一样硬，形成很强的粘接剂
- 60分钟后，产品即可进行后续处理，如锯断、钻孔、打磨、机械加工、染色、涂漆

页数: 2/2

更新日期: 10-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。